



ДЕКОРАТИВНЫЕ ШТУКАТУРКИ
МИНЕРАЛЬНЫЕ

De Luxe[®]

Фаворит Отделочных Материалов



Штукатурка декоративная ШУБА

- ДЛЯ УСТРОЙСТВА ФАКТУРНОЙ ДЕКОРАТИВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ
- МОРОЗОСТОЙКАЯ
- ПАРПРОНИЦАЕМАЯ
- ДЛЯ СИСТЕМ УТЕПЛЕНИЯ ФАСАДОВ
- ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначена для создания фактурно-декоративного слоя "шуба" на различных ровных поверхностях внутри и снаружи зданий, в т.ч. при устройстве систем утепления фасадов. На готовую поверхность декоративной штукатурки рекомендуется нанести краску, защитную пропитку и т.д.

СВОЙСТВА

Изготовлена на основе высококачественного цемента, фракционированного мраморного наполнителя и комплекса модифицирующих добавок. De Luxe Шуба легко наносится на основание, после затирания формирует прочную фактурную декоративную поверхность. Штукатурка обладает высокой трещиностойкостью, морозостойкостью, влагостойкостью и адгезией. Готовый штукатурный слой паропроницаем, износостоек и устойчив к механическим воздействиям, что гарантирует долговечность конечного покрытия.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОСНОВАНИЯ

Оштукатуренные цементные поверхности, а также прочно зафиксированные ГКЛ и ГВЛ.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Поверхность основания должна быть ровной, прочной, тщательно обеспыленной, очищенной от грязи, красок, масел, жиров и др. загрязнений, препятствующих нормальному сцеплению материала с поверхностью. Осыпающиеся и непрочные участки основания необходимо удалить. Поверхность не должна быть подвержена деформации и усадке. Для предварительного выравнивания значительных неровностей основания рекомендуется использовать штукатурные смеси De Luxe. Перед проведением работ для увеличения адгезии и снижения впитывающей способности основания поверхность необходимо обработать грунтовкой De Luxe. Тип грунтовки, а также количество слоев нанесения выбираются в зависимости от впитываемости оштукатуренного основания. Пористое основание требует более тщательной обработки грунтовкой. Не допускать запыления загрунтованных поверхностей.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

Для приготовления раствора следует использовать чистые емкости и инструменты. Сухую смесь высыпать в емкость с чистой водой согласно расчетным показателям (см. таблицу технических характеристик) и тщательно перемешать в течение 3-5 минут до получения однородной пластичной массы. Полученный раствор выдержать 3-5 минут и снова перемешать. Перемешивание рекомендуется производить механизированным способом при помощи профессионального миксера либо дрели с насадкой на малых оборотах. Готовый раствор рекомендуется использовать в течение 2 часов.

Внимание! При приготовлении раствора важно соблюдать соотношение "вода-сухая смесь". При увеличении вязкости готового раствора в течение указанного времени жизнеспособности состав необходимо перемешать в емкости без добавления воды.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Готовый штукатурный раствор нанести тонким слоем на основание с помощью стальной гладилки. После чего снять излишки раствора до толщины слоя, соответствующей размеру фракции наполнителя. Фактуру штукатурки формируют с помощью пластиковой терки, затирая поверхность круговыми скользящими движениями. Формирование фактуры производится после того как нанесенный на основание штукатурный раствор уже не прилипает к инструменту. Необходимо учитывать, что время ожидания перед затиранием поверхности может варьироваться в зависимости от температурно-влажностного режима окружающей среды. В процессе работы необходимо периодически перемешивать раствор в ёмкости, а также как можно чаще очищать инструмент от остатков раствора штукатурки. Во избежание заметного перехода в текстуре поверхности рекомендуется за одну рабочую смену наносить декоративный слой от угла до угла стены. В случае стыковки смежных зон нанесения штукатурки, в качестве разделителя используется малярный скотч. Необходимо учитывать, что при смене мастера, формирующего фактуру штукатурки, готовый рисунок поверхности может видоизменяться.



РАСХОД

Фракция зерна	Толщина слоя	Шуба
2,0 мм	2,0 мм	2,5 - 2,9 кг/м ²
3,0 мм	3,0 мм	3,7 - 4,1 кг/м ²

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Необходимо избегать нанесения раствора при ветре, дожде и под воздействием прямого солнечного света. Свеженанесенный слой декоративной штукатурки следует в течение 3 суток предохранять от воздействия прямых солнечных лучей, сквозняков, не допускать замораживания. Принудительная сушка оштукатуренной поверхности не допускается. Время высыхания декоративной штукатурки перед последующим окрашиванием составляет не менее 7 суток. Для окраски готовой поверхности используются специализированные фасадные краски. В случае эксплуатации декоративной штукатурки без окрашивания ее поверхность необходимо обработать гидрофобным составом. Декоративная штукатурка не предназначена для толстослойного выравнивания стен и одновременного создания финишного декоративного слоя.

Все вышеуказанные рекомендации по применению верны при температуре +21 °С и относительной влажности воздуха 60%. В других условиях время схватывания и высыхания материала может меняться.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	белый
Дозировка воды:	на 1 кг смеси на 25 кг смеси
Фракция зерна	2 мм; 3 мм
Прочность сцепления с основанием	0,5 МПа
Прочность на сжатие	7,5 МПа
Жизнеспособность раствора	120 минут
Окрашивание поверхности	7 суток
Достижение полной прочности	28 суток
Коэффициент паропроницаемости	0,1 мг/м*ч*Па
Температура проведения работ и основания	от +5 °С до +30 °С
Температура эксплуатации	от -50 °С до +50 °С
Морозостойкость	F50
Срок хранения	12 месяцев
Фасовка	25 кг

УПАКОВКА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Бумажный крафт-мешок. Хранить в закрытой заводской упаковке в сухом помещении.

ВНИМАНИЕ

Беречь от детей. Во время работы использовать перчатки. При попадании в глаза и на кожу промыть водой.

Наряду с вышеприведенными указаниями по применению материала при проведении работ следует руководствоваться соответствующими СП (СНиП) и инструкциями. Техническое описание не заменяет профессиональные знания и навыки исполнителя работ. При сомнениях в возможности применения материала следует самостоятельно его испытать либо обратиться за консультацией к производителю.

Применяется для детских и медицинских учреждений.

смесь сухая штукатурная декоративная для наружных и внутренних работ, КП III, F50 ручного нанесения ГОСТ 33083-2014

Производитель: ООО «Фаворит»
140053, Московская обл., г. Котельники,
мкр. Силикат, д. 41
Тел. (многоканальный): 8 (495) 988-43-35
Технические консультации: 8 (800) 100-73-73
www.deluxe-ccc.ru
info@deluxe-ccc.ru

