



## Клей монтажно-кладочный МАСТЕРБЛОК

- ДЛЯ МОНТАЖА БЛОКОВ НА ОСНОВЕ ЯЧЕЙСТЫХ БЕТОНОВ
- ВЫСОКАЯ ПРОЧНОСТЬ СЦЕПЛЕНИЯ
- СОДЕРЖИТ ПЕРЛИТ
- ПЛАСТИЧНЫЙ
- МОРОЗОСТОЙКИЙ
- ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначен для кладки стен и перегородок из пазовых и беспазовых блоков и плит на основе ячеистых бетонов: пено- и газобетона, а также пено- и газосиликата. Применяется для наружных и внутренних работ.

### СВОЙСТВА

Изготовлен на основе высококачественного цемента, фракционированного песка, легкого наполнителя (перлита) и комплекса модифицирующих добавок. De Luxe Мастерблок позволяет укладывать блоки с минимальной толщиной шва, что предотвращает образование "мостиков" холода и препятствует промерзанию стены через кладочный шов. Клей пластичен и удобен в работе. Готовый кладочный шов атмосферо- и морозоустойчив. Высокие показатели прочности и адгезии материала обеспечивают надежность и долговечность кладки.

### ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание для первого ряда кладки не должно быть подвержено деформации и усадке. При возможном капиллярном поступлении влаги поверхность основания необходимо обработать обмазочной гидроизоляцией De Luxe.

### ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

Для приготовления раствора следует использовать чистые емкости и инструменты. Сухую смесь высыпать в емкость с чистой водой согласно расчетным показателям (см. таблицу технических характеристик) и тщательно перемешать в течение 3-5 минут до получения однородной пластичной массы. Полученный раствор выдержать 3-5 минут и снова перемешать. Перемешивание рекомендуется производить механизированным способом при помощи профессионального миксера либо дрели с насадкой на малых оборотах. Готовый раствор рекомендуется использовать в течение 4 часов.

Внимание! При приготовлении раствора важно соблюдать соотношение "вода-сухая смесь". При увеличении вязкости готового раствора в течение указанного времени жизнеспособности состав необходимо перемешать в емкости без добавления воды.

### ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Клеевой раствор нанести на поверхность блоков зубчатым шпателем. После чего блоки следует прижать друг к другу, а излишки раствора удалить. При укладке беспазовых блоков или плит kleевой раствор наносится на вертикальные и горизонтальные монтажные плоскости. Монтаж рядов блоков производится со смещением вертикальных швов. Элементы кладки должны быть уложены в течение 15 минут после нанесения раствора. Положение элементов кладки можно корректировать в течение 10 минут после укладки.



## ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Перед проведением кладочных работ поверхность блоков рекомендуется увлажнить водой. Для усиления кладки в каждый 3-4 ряд блоков рекомендуется уложить армирующую сетку. Свежеуложенную кладку следует в течение 3 суток предохранять от воздействия прямых солнечных лучей, не допускать замораживания. При температуре воздуха и основания ниже +5 °C для работы с материалом необходимо использовать противоморозную добавку De Luxe. Недопустимо использовать стеновые материалы и основание с образованием наледи.

Все вышеуказанные рекомендации по применению верны при температуре +21 °C и относительной влажности воздуха 60%. В других условиях время схватывания и высыхания материала может меняться.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	серый
Дозировка воды:	на 1 кг смеси
	0,22 - 0,26 л
	на 25 кг смеси
	5,5 - 6,5 л
Расход при толщине слоя 1 мм*	1,5 - 1,6 кг/м <sup>2</sup>
Средний расход на 1 м <sup>3</sup> блоков	
при толщине слоя 3 мм	26 кг
Рекомендуемая толщина слоя	2 - 6 мм
Прочность на сжатие	10 МПа
Прочность сцепления с основанием	0,5 МПа
Жизнеспособность раствора	240 минут
Открытое время работы	15 минут
Время корректировки блоков	10 минут
Температура проведения работ и основания	от +5 °C до +30 °C
Температура эксплуатации	от -50 °C до +50 °C
Морозостойкость	F50
Срок хранения	6 месяцев
Фасовка	25 кг

\* - реальный расход зависит от степени ровности основания, величины зубцов шпателя и вида применяемой плитки. При расчете требуемого количества материала необходимо учитывать возможные потери

## УПАКОВКА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Бумажный крафт-мешок. Хранить в закрытой заводской упаковке в сухом помещении.

## ВНИМАНИЕ

Беречь от детей. Во время работы использовать перчатки. При попадании в глаза и на кожу промыть водой.

Наряду с вышеприведенными указаниями по применению материала при проведении работ следует руководствоваться соответствующими СП (СНиП) и инструкциями. Техническое описание не заменяет профессиональные знания и навыки исполнителя работ. При сомнении в возможности применения материала следует самостоятельно его испытать либо обратиться за консультацией к производителю.

Смесь сухая строительная кладочная Т М100 ГОСТ Р 58272-2018

Применяется для детских и медицинских учреждений.

Производитель: ООО «НА ВЕКА»  
 140053, Московская обл., г. Котельники, мкр.  
 Силикат, д. 41  
[www.deluxe-ccc.ru](http://www.deluxe-ccc.ru)  
[info@deluxe-ccc.ru](mailto:info@deluxe-ccc.ru)

