



Сухие строительные смеси и отделочные материалы



De Luxe ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ СЕМ I 42,5 (М500 Д0) МИНЕРАЛЬНО-ВЯЖУЩИЕ МАТЕРИАЛЫ



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Портландцемент СЕМ I 42,5 (М500 Д0) рекомендуется использовать при возведении конструкций с повышенными требованиями к морозостойкости, долговечности и водонепроницаемости. Предназначен для бетонирования фундаментов, стен, колонн, перекрытий, устройства стяжек, а также всех видов бетонных и железобетонных сборных и монолитных конструкций. Используется при производстве бетонов для дорожных и аэродромных покрытий, мостовых конструкций и т.д. Соответствует требованиям ГОСТ 31108-2003.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	серый
Предел прочности при сжатии в возрасте 28 суток	не менее 42,5 МПа
Начало схватывания	не ранее 60 минут
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов	не более 370 Бк/кг
Температура проведения работ	от +5 °С до +30 °С
Срок хранения	6 месяцев
Фасовка	50 кг

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Бумажный крафт-мешок.
Хранить в закрытой заводской упаковке в сухом помещении.

ПРОДУКЦИЯ СЕРТИФИЦИРОВАНА

ВНИМАНИЕ!!!

Для защиты рук во время проведения работ необходимо использовать перчатки. Беречь от детей. При попадании в глаза и на кожу тщательно промыть водой.

Наряду с вышеприведенными указаниями по применению материала при проведении работ следует руководствоваться соответствующими СП (СНиП) и инструкциями. Техническое описание не заменяет профессиональные знания и навыки исполнителя работ. При сомнении в возможности применения материала следует самостоятельно его испытать либо обратиться за консультацией к производителю.

Общество с ограниченной ответственностью «Фаворит»
140053, Московская обл., г. Котельники, мкр. Силикат, д.41
+7(495) 988-43-35 info@deluxe-ccc.ru www.deluxe-ccc.ru
Телефон технических консультаций: +7 925 518 71 03

